FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

11 Isolamento: Vidro Térmico Emborrachado
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0480 Emborrachado Cinza

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Tela 1X1	
Tratamento	Borracha de Silicone	
Fios / cm Urdume	6,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	6,0	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	588	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,42 mm	
Furos / Pol²	NA	

Aplicações Típicas

Juntas expansivas

Jaquetas Térmicas

Revestido por uma camada de borracha de silicone que proporciona alta resistência a ruptura.

Pode ser fornecido em lençol ou peças confeccionadas conforme necessidade.

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1400 mm.*

Comprimento padrão *050 m* Largura padrão *1,30 m* *(+/- 0,10)*

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	> 870 °C	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	840 °C	Substâncias Incompátiveis	Ácido fluorídrico
Temperatura de Uso	200 °C	SiO_2	55%
Temperatura de Pico	220 °C	Al_2O_3	14%
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	23%
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	8%

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br