FIBERTEX®
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

03 Plástico Reforçado: Vidro Tecido Unidirecional
Tecido de Fibra de Vidro
UF - 0900 Longitudinal

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Tela 1X1	
Tratamento	cru	
Fios / cm Urdume	4,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	0,5	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	900,00	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,80 mm	
Furos / Pol²	NA	

Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos esportivos

Produtos Náuticos

Reforço estrutural

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1800 mm.*

Comprimento padrão *50 m*

Largura padrão *1,40 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	> 870 °C	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	840 °C	Substâncias Incompátiveis	Ácido fluorídrico
Temperatura de Uso	NA	SiO_2	55%
Temperatura de Pico	NA	Al_2O_3	14%
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	23%
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	8%

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br