FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

19 Abrasivos: Vidro
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0340 Resinado

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Giro Inglês	
Tratamento	Resinado	
Fios / cm Urdume	2,8	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	2,8	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	450	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,95 mm	
Furos / Pol²	NA	

Aplicações Típicas

Reforço estrutural para discos Abrasivos do tipo corte e desbaste

Pode ser fornecido em lençol ou discos, os diâmetros podem variar conforme necessidade

Proporciona elevada performance e alta resistência centrífuga no produto final

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1450 mm.*

Comprimento padrão *200 m* Largura padrão *1,40 m* *(+/- 0,10)*

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em câmara frigrorífica na temp. de 5ºC +/- 5°C, sobre pallets de madeira.Os rolos devem ser armazenados na vertical. Quando cortados em discos, o empilhamento máximo é de 3 caixas.

Validade *30 dias*

Propriedades Físicas e Químicas

Dados de informação do tecido cru sem o acabamento da resina fenólica

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	> 870 °C	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	840 °C	Substâncias Incompátiveis	Ácido fluorídrico
Temperatura de Uso	NA	SiO_2	55%
Temperatura de Pico	NA	Al_2O_3	14%
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	23%
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	8%

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br